

FICHE PRODUIT

1 - Caractéristiques techniques du granulé bois BIOFOREST

Les granulés BIOFOREST vous apportent la garantie d'une qualité élevée et constante. Les engagements de BIOFOREST vont au-delà des exigences DIN Plus.

	EBIOFOREO2	DIN PLUS
Diamètre	6 mm	6 mm
Longueur	22 mm	< 45 mm
Densité	1,24 kg/dm ³	≥ 1,12 kg/dm ³
Taux d'humidité	6.5 %	≤ 10 %
PCI sur sec	18.45 MJ/Kg dm (> 5 KWh/Kg)	16.5 - 19 MJ/Kg dm
Taux de cendre	0.250 %	≤ 0,5 %

- Le granulé bois BIOFOREST est produit à partir de sciure de bois résineux 100% pin des Landes non traité.
- Sacs Biodégradables et recyclables.



2 – Conditionnement



Sacs de 15 kg



Palettes de 72 sacs
80 x 120 x 175 cm

3 – Plus d'informations

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site Internet : www.pechavy-energies-alternatives.fr