



## FICHE PRODUIT

### 1 - Caractéristiques techniques Bûches densifiées (bûches de Jour)

Masse volumique	1150 kg.m3
Dimensions	8 x 29 cm
Taux de cendre	< 1%
Durée de combustion	1h30 suivant l'appareil
Humidité	< 12%
PCI sur brut	5.2 KWh/Kg

IDÉAL POUR



Insert



Poêle



#### Le bois de chauffage sans contrainte

Les bûches de jour sont **100% naturelles** issus du recyclage des sous produits des scieries et des industries du bois. Il s'agit essentiellement de sciures et de copeaux non traités. Issus d'un processus industriel unique, elles sont compactées en un seul bloc en tranche, sous une pression de 280 bars, sans colle ni liant. **Le rendement énergétique de la bûche densifiée est quatre fois supérieur à celui du bois de chauffage traditionnel**, se stockent et se manipulent facilement, sans poussière ni résidus, vous permet de diviser d'autant le volume de stockage.

### 2 – Conditionnement



Pack de 5 bûches

Carton de 15 bûches

1 palette de bûches densifiées = 4 stères de bois sec

### 3 – Plus d'informations

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site Internet :  
[www.pechavy-energies-alternatives.fr](http://www.pechavy-energies-alternatives.fr)

Site : **LE PASSAGE D'AGEN (47520)**  
Zi le Treil – 612 Avenue du Brulhois  
Tél : 05 53 47 24 24  
Mail : [pea@pechavy.com](mailto:pea@pechavy.com)

Site : **BASSENS (33530)**  
Zi les Deux Esteyes – Nouvelle route d'Ambès  
Tél : 05 56 24 11 24  
Mail : [pea@pechavy.com](mailto:pea@pechavy.com)